


ETEL - 01 blanc



ETEL - 11 lin



Composition
Material

Utilisation recommandée
Recommended uses/Einsatzzweck

Consignes d'entretien
Washing instructions/Waschanleitung

100 % polyester FR
100 % Polyester FR – Flame-retardant furnishing / 100 % Polyester FR – Schwerentflammbar

Rideaux / Curtains/Vorhänge – Stores bateaux / Roman blinds / Faltrillos

Store bateaux / Roller blinds/Rollo / Roman blinds / Faltrillos

Parois japonaises / Panel blinds / Flächenvorhänge

40

- **Lavage 40°C** - processus normal
40°C coloured wash, normal process / 40°C Wäsche, Normalwäsche
- **Agents de blanchiment oxigénés**
Do not bleach / Chlorbleiche nicht möglich
- **Repassage température maximale de 110° C**
Iron at maximum temperature of 110°C / Bügeln bei max. 110°C
- **Nettoyage professionnel à sec, processus normal**
Professional dry cleaning, normal process / Chemische Reinigung möglich
- **Pas de séchage en tambour**
Do not tumble dry / Kein Wäschetrockner

Caractéristiques
Characteristics/Beschreibung

Poids Weight/Gewicht

Laize Width/Breite

Classement
Certification/Brandklasse

IMO

Valeurs /Values /Daten

105 g/m²

290 cm

M I CLASSE I

PASS

Normes
Norms Norm

NF P 92 503-504-505
NF EN 13773
FTP code (2010)
annex 1 part 7 CLASS 3

Caractéristiques
Characteristics/Beschreibung

Résistance rupture
Breaking strength/Reissfestigkeit

Allongement à la rupture
Elongation at break/Bruchfestigkeit

Solidité lumière aux UV
UV light-resistance/Lichtechtheit

Stabilité dimensionnelle
Dimensional stability/Formstabilität

Chaîne Warp/Kette	Trame Weft/Schuss	Unités Units/Einheit	Unités Units/Einheit
41	40	daN	Iso 13934-1
46	13	mm	Iso 13934-1
6	-	Class/8	Iso 105 B02
-2	-1	%	Iso 5077

Valeurs thermiques et optiques

Réflexion
Reflection/Reflektion

Absorption
Absorption / Aufnahme

Transmission
Transmission / Übertragung

	Blanc / Lin	Normes Norms Norm
Thermique Thermal/Thermische	39 %	DIN EN 410 2011
Optique Optical/Optische	39 %	
Thermique Thermal/Thermische	2 %	
Optique Optical/Optische	1 %	
Thermique Thermal/Thermische	58 %	
Optique Optical/Optische	58 %	
UV	50 %	

Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif All given values are indicative Alle Daten sind zur Unterrichtung angegeben

